

SAL アルミ防湿袋



規格品

三方シール

特長

- 1箱単位でのデリバリーが可能
- 在庫対応品なので即納が可能
- ナイロンを使用し、耐ピンホール性に優れる
- アルミ箔をラミネートし、防湿性・ガスバリア性・遮光性を必要とする用途に最適
- 食品衛生法に適合



層構成: 層間ドライラミネート



アルミ防湿三方シール規格袋物性表

| 試験品 | 総厚み | 引張強度 縦 / 横 | 透湿度 | 酸素透過度 | シール強度 | 突刺強度 基材面/PE面 |
|--------|-----|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| (単位) | μm | N/15mm | g/m ² ・day | ml/m ² ・day MPa | N/15mm | N |
| SAL-01 | 115 | 100 / 106 | 0.1以下 | 1.0以下 | 100 | 15/13.5 |
| SAL-02 | | | | | | |
| SAL-03 | | | | | | |
| SAL-04 | 98 | 60 / 62 | 0.1以下 | 1.0以下 | 50 | 8.6 / 7.8 |

上記数値は測定値であり保証値ではありません。

●下記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付等を承ります。
お気軽にご相談ください。(但し、最少LOTからのご注文になります。ご了承下さい。)

| 品番 | 外寸 (mm) | 構成 (μm) | 入数 (枚) / 箱 |
|--------|----------|------------------------|------------|
| SAL-01 | 485×910 | PET12/AL9/NY15/LLDPE70 | 200 |
| SAL-02 | 465×700 | PET12/AL9/NY15/LLDPE70 | 200 |
| SAL-03 | 600×800 | PET12/AL9/NY15/LLDPE70 | 100 |
| SAL-04 | 700×1000 | NY15/AL7/LLDPE70 | 200 |

※事情により構成・サイズを変更する場合があります。

SAK アルミ内装紙袋



規格品



特長

- 1梱包単位でのデリバリーが可能
- 在庫対応品なので即納が可能
- 最内層にアルミラミネートフィルムを使用し防湿性が要求される用途に最適
- 食品衛生法に適合

| 品番 | 外寸(mm) | 型式 | 構成 | 入数(枚) |
|--------|------------------|------|---|-------|
| SAK-01 | 730×520 底幅150 | 底貼り袋 | クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート | 50 |
| | | | アルミラミネート構成 (NY15/AL6/LLDPE50μ) | |
| SAK-02 | 902×540 | ミシン袋 | クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート | 50 |
| | | | アルミラミネート構成 (PET12/PE20/AL7/PE20/LLDPE50μ) | |
| SAK-03 | 838×540 | ミシン袋 | クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート | 50 |
| | | | アルミラミネート構成 (PET12/PE20/AL7/PE20/LLDPE50μ) | |

※事情により構成・サイズを変更する場合があります。

| 内装アルミラミネート物性表 | |
|-----------------------|----------------------------|
| 透湿度 | 酸素透過度 |
| g/m ² ・day | ml/m ² ・day・MPa |
| 0.1以下 | 0.1以下 |

上記数値は測定値であり保証値ではありません。

採用事例

湿気を嫌う樹脂製品(ナイロン、エンブラ樹脂等) ・ 保香性を必要とする製品
食品添加物 ・ 酸化を嫌う製品

上記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付等を承ります。お気軽にご相談ください。(但し、最小LOTからのご注文になります。ご了承下さい。)



包装資材・物流機器の専門商社
株式会社 サンライズ



東京本社

〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-4 難波ビル 4階
TEL 03-3595-1801 / FAX 03-3595-1806

大阪支店

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-6-6 NLC新大阪11号館ビル 5階
TEL 06-6305-6884 / FAX 06-6305-6911

名古屋営業所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-48 ツバサビル4階
TEL 052-251-1415 / FAX 052-251-1417

